



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers

MARATHON OASIS CAOUTCHOUC EN ROULEAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Métrique	Impérial
Épaisseur	2 mm 3 mm	0,080" 0,118"
Dimensions	1,5 m x 15,2 m	60" nominal x 50'
Composition	Homogène	
ASTM E 492/ E 989 – Indice d'isolement aux bruits d'impact (IIC)	60 (3 mm) (avec plafond suspendu)	
ASTM E 648 – Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	> 0,45	
ASTM E 662 – Densité de la fumée	≤ 450	
ASTM F 925 – Résistance aux agents chimiques	Rencontre la norme (détails disponibles sur demande)	
ASTM F 970 – Charge statique (modifiée à 2000 psi)	≤ 0.005"	
ASTM F 1514 – Stabilité à la chaleur	ΔE ≤ 8.0	
ASTM F 1515 – Stabilité à la lumière	ΔE ≤ 8.0	
ASTM F 1859 – Revêtement de sol de caoutchouc sans endos	Type I	
ASTM G 21- Test de résistance Antimicrobienne/Antifongique	Passe (test 28 jours)	
Qualité de l'air intérieur(QAI) : Composés organiques volatils (COV)	Certifié FloorScore par SCS sous le numéro SCS-FS-01492	
Code de prévention des incendies de la ville de New York	Accepté en vertu de la section 27-348	
Code de prévention des incendies de l'état de New York	Soumis conforme à l'Article 15, Part 1120	
Adhésifs : AD-777 AD-535	Circulation régulière Circulation roulante lourde et sous les lits des patients	
Garantie limitée contre l'usure	10 ans	
Résistance aux huiles et aux graisses		
Le Marathon Oasis n'est pas recommandé dans un environnement où il peut être exposé aux huiles et aux graisses d'origine minérale, animale ou végétale.		
Antimicrobien/Antifongique		
IMPORTANT:	Tous les revêtements de sol en caoutchouc Oasis contiennent des substances qui donnent au produit des propriétés antimicrobiennes et antifongiques.	

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

